


# Cable con superficie metálica, Catódico, HB, Tubo de hierro fundido, # 6 concéntrico, 6" tubo

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

### CAHBA1H6



Las conexiones catódicas de nVent ERICO Cadweld son el método preferido para soldar exotérmicamente los cables anódicos de protección catódica a las tuberías (de acero o hierro fundido), tanques y otras estructuras. Los sistemas de protección catódica están diseñados para prevenir la corrosión galvánica en la tubería y en varias estructuras. Las conexiones catódicas de nVent ERICO Cadweld utilizan una aleación de material de soldadura especial para minimizar el efecto que tiene el calor en el acero, lo cual tiene especial importancia en una pared delgada o tuberías de alta tensión.

### CARACTERÍSTICAS

Forma una conexión permanente y de baja resistencia

Provee una unión molecular

Las conexiones exotérmicas de nVent ERICO Cadweld tienen la misma capacidad nominal de corriente que el conductor

Equipo de instalación portátil que no necesita fuente externa de energía

Se puede capacitar a los instaladores fácilmente para la realización de conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld

Las conexiones pueden inspeccionarse visualmente

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Familia de moldes: HB Mold Family

Se conecta a: Tubería de hierro fundido

Tamaño del conductor: #6 Concéntrico

Diámetro exterior del conductor, nominal: 4.67mm

Diámetro del tubo: 6in

Diámetro exterior (OD): 175mm

NB/DN: 150

División del molde: Ninguna

Crisol dividido: No

Placas de desgaste: No

Solo molde: No

Material de soldadura: CA25XF19 y CA25PLUSXF19, se venden por separado

Abrazadera de mango: B323N2 o B320 y B322, se venden por separado

Bastidor: Adjunto

Código de precios: A

Facilidad de uso: Preferido

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO


Para aplicaciones como la sala de informática, túnel u otras áreas de baja ventilación, especifique un molde sin humo de nVent ERICO Cadweld Exolon. Agregue un prefijo XL al número de pieza del molde estándar al realizar el pedido (por ejemplo, un TAC2Q2Q se convierte en XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Se debe realizar una soldadura de prueba para comprobar la posibilidad de quemadura en secciones delgadas y determinar efectos metalúrgicos perjudiciales.

Utilice el material de soldadura XF19 o PLUSXF19 en conexiones a hierro dúctil.

| W-CA-XX-X-XX-LH-XX-L-M |                                |                                                                                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W*                     | Placas de desgaste             | Reduce la abrasión mecánica de los moldes en los puntos de entrada de los cables                                                                |
| CA                     | Designación catódica           |                                                                                                                                                 |
| XX                     | Tipo de molde                  |                                                                                                                                                 |
| X                      | Clave en el cálculo del precio |                                                                                                                                                 |
| XX                     | Tamaño del conductor           |                                                                                                                                                 |
| LH                     | Extremo de soldadura           | LH = soldado en el extremo izquierdo del conductor<br>RH = soldado en el extremo derecho del conductor<br>(únicamente para el tipo de molde VN) |
| XX                     | Diámetro de tubería            |                                                                                                                                                 |
| L*                     | Crisol dividido                | La sección de crisol está dividida en moldes diseñados con abertura horizontal para mayor facilidad de limpieza                                 |
| M*                     | Solo molde                     |                                                                                                                                                 |

\* Dejar en blanco si no existe



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**